

高级磨具材料

NEENAH* 干磨砂纸原纸



Neenah Paper 公司有近 50 年生产涂附磨具专用饱和乳胶涂层纸的经验。因久负盛名的质量、性能和服务，我们是世界上表面加工原纸系统的首选供应商。

我们提供各种功能特性的 NEENAH* 干磨砂纸原纸。 我们的高级产品含有加固合成纤维，可用于需要最强韧和尺寸最稳定原纸的用途；我们的特制产品可用于需要耐用、不分层和外形稳定的用途。我们的标准系列产品设计用于轻型盘磨或手磨。所有产品均具有良好的柔韧性，按各种重量、颜色和平滑度特性提供，以满足您的制造与最终使用需求。通用型屏蔽层设计用于基于水或溶剂的系统。

对于超精细砂粒的应用，可使用我们的 **NEENAH* 镜面加工纸** — 这是市场上唯一使用 800p 以下砂粒的纸产品。

如需了解更多信息，请致电我们的营业代表或访问 www.technicalpaper.com。

注意：不分层的纸允许采用热拆除或冷拆除的方式将压敏胶磨盘从磨机上拆下。

NEENAH* 干磨砂纸原纸

产品描述					典型物理特性					适应砂粒尺寸
级别	描述	屏蔽层	防滑层	颜色	卡尺测量 (毫米)	干抗拉强度 (千克/15 毫米)	埃尔门多夫撕裂度 (克/16 张)	内结合强度 (克/25 毫米)	设菲尔德 平滑度	
Neenah* 干磨超平滑砂纸原纸:										
5725P0	112 克/平方米 BC 干磨	有		深红色	0.13	9.6	100	450	25	极细
Neenah* 干磨高级砂纸原纸:										
5578P0	84 克/平方米纤维加固	有		白色	0.11	9.1	85	520	100	中至细
5678P0	100 克/平方米纤维加固	有		深红色	0.13	10.5	125	610	110	中至细
5311P0	120 克/平方米纤维加固	有		深红色	0.16	12.8	205	400	250	粗至中
Neenah* 干磨特制砂纸原纸:										
5156P0	100 克/平方米特制	有		深红色	0.13	11.0	95	525	130	中至细
5157P0	125 克/平方米特制	有		深红色	0.17	12.7	130	510	165	中至细
5158P0	125 克/平方米特制	有	有	深红色	0.16	14.0	115	510	160	中至细
0665P0	125 克/平方米特制	有		深红色	0.18	13.5	140	550	175	中至细
5325P0	150 克/平方米特制	有		深红色	0.20	18.0	190	350	135	中至细
5495P0	110 克/平方米特制	有		蓝色	0.15	13.0	105	600	150	中至细
5542P0	120 克/平方米特制	有	有	蓝色	0.15	13.0	100	600	160	中至细
5691P0	115 克/平方米特制	有	有	白色	0.14	12.3	95	600	120	中至细
Neenah* 干磨标准砂纸原纸:										
5155P0	80 克/平方米标准 †	有		深红色	0.11	10.0	70	300	100	中至细

† 设计用于手磨应用。