

高级磨具材料

NEENAH* 水磨砂纸原纸



Neenah Paper 公司有近 50 年生产涂附磨具专用饱和乳胶涂层纸的经验。因久负盛名的质量、性能和服务，我们是世界上表面加工原纸系统的首选供应商。

我们提供有各种功能特性的 NEENAH* 水磨砂纸原纸。我们的**高级**产品含有加固合成纤维和高级胶乳，可用于需要最强韧和尺寸最稳定原纸的用途；我们的**特制**产品也在设计中采用了高级胶乳，可用于需要极为耐用和稳定的用途。我们的**标准**系列产品设计用于通用水磨用途。所有产品均具有良好的柔韧性，按各种重量、颜色和平滑度特性提供，以满足您的制造与最终使用需求。我们的通用型屏蔽层设计用于基于水或溶剂的系统，标准的“矿物”配方或防水“Ducksback”配方产品含有内层和防滑层。

对于超精细砂粒的应用，可使用我们的 **NEENAH* 镜面加工纸** 进行水磨 — 这是市场上唯一使用 800p 以下砂粒的纸产品。

如需了解更多信息，请致电我们的营业代表或访问 www.technicalpaper.com。

注意：尺寸稳定的原纸在生产过程中有更好的走纸性，并使最终产品更不易卷曲 — 无论是水磨或是干磨。

NEENAH* 水磨砂纸原纸

产品描述				典型物理特性						适应砂粒尺寸
级别	描述	屏蔽层	防滑层	重量 (克/平方米)	卡尺测量 (毫米)	干抗拉强度 (千克/15 毫米)	湿抗拉强度 (千克/15 毫米)	埃尔门多夫撕裂度 (克/16 张)	设菲尔德 平滑度	
Neenah* 水磨砂纸原纸:										
5706P0	超平滑棕褐色 A+ Wt	通用	矿物	120	0.16	9.2	5.4	95	40	极细
Neenah* 水磨纤维加固高级砂纸原纸 — 尺寸稳定:										
5658P0	冷纱布加固棕褐色 FRP A Wt	通用	Ducksback	100	0.13	7.0	4.9	120	180	细
5162P0	棕褐色 FRP A+ Wt	通用	矿物	115	0.17	8.9	5.8	150	195	中至细
5641P0	冷纱布加固棕褐色 FRP A+ Wt	通用	Ducksback	115	0.15	9.3	5.7	160	180	中至细
Neenah* 水磨高级砂纸原纸:										
5367P0	高级棕褐色 A+ Wt.	通用	矿物	115	0.17	8.8	6.2	95	190	中至细
0185P0	高级棕褐色 A Wt.	通用	矿物	110	0.16	8.0	6.0	95	100	细
0017P0	高级棕褐色 C Wt.	溶剂 †	矿物	150	0.22	9.9	5.0	155	280	粗
Neenah* 水磨特制砂纸原纸:										
0271P0	棕褐色 A Wt.	通用	矿物	110	0.16	9.2	4.3	95	110	中至细
5454P0	棕褐色 A Wt.	通用	Ducksback	110	0.17	8.5	4.7	95	130	中至细
0339P0	棕褐色 C Wt.	通用	无	135	0.20	11.9	4.8	136	230	粗
5324P0	棕褐色 C Wt.	通用	Ducksback	135	0.18	13.8	6.0	125	125	中至粗
0479P0	棕褐色 C Wt.	通用	Ducksback	145	0.21	11.5	3.9	120	215	粗
Neenah* 水磨标准砂纸原纸:										
2113P0	棕褐色 A Wt.	通用	无	100	0.14	11.8	3.5	95	140	中至细
2108P0	棕褐色 A Wt.	通用	矿物	100	0.13	10.8	4.4	70	140	中至细
2114P0	棕褐色 A Wt.	通用	矿物	110	0.14	12.4	5.0	90	140	中至细
5556P0	冷纱布加固棕褐色 A Wt.	通用	矿物	110	0.12	12.1	5.0	88	95	细
2115P0	棕褐色 C Wt.	通用	无	125	0.17	13.0	4.5	135	140	粗至细
2109P0	棕褐色 C Wt.	通用	矿物	135	0.17	15.9	6.3	125	160	粗至细
0847P0	蓝色 A Wt.	通用	矿物	100	0.15	9.2	3.5	80	190	中至细
0337P0	蓝色 C Wt.	通用	无	125	0.20	11.6	5.0	138	210	粗

† 本涂层仅适用于基于溶剂的系统。